


# CN 94




## Specijalni predpremaz

Specijalni predpremaz za pouzdano vezivanje ljepila ili mase za izravnavanje podova na keramičkim i kamenim podlogama

### OSOBI NE

- Za kritične podloge
- Visoka moć prijanjanja
- Za upojne i neupojne površine
- Brzo sušenje
- Pogodan i za neimpregnirane gips – kartonske ploče i ivericu te ispod parketnih podnih obloga



### PODRUČJE PRIMJENE

Specijalni predpremaz i vezivo koje se primjenjuje na kritičnim površinama kao što su površine s ostacima ljepila, glazirane keramičke površine, čvrste površine na bazi smole u unutarnjim prostorima. Može se koristiti i kao alternativni premaz za stare keramičke podne obloge u vanjskim prostorima, za upojne i neupojne podne površine te za poboljšanje otpornosti na vodu. Primjenjuje se na cementnim i asfaltnim površinama, površinama izloženim visokim temperaturama, suhim površinama kao što su gips-kartonske ploče, beton, drvene površine sa ili bez premaza boje (čvrste drvene podne obloge, podne obloge od iverice), masama za izravnavanje podnih površina, pločicama, podovima od prirodnog i umjetnog kamena, čvrstim podnim površinama, kalupima od vapna, vapneno-cementnim i cementno-gipsanim te gipsanim žbukama, kao i elementima od plino-betona.



### PRIPREMA PODLOGE

CN 94 prijanja na sve čvrste, nosive, suhe i čiste podloge očišćene od tvari koje mogu utjecati na prijanjanje. Prije primjene potrebno je testirati nosivost površine, očistiti ju te ukloniti prašinu.

### PRIMJENA

Razrijedite CN 94 s vodom u omjeru 1:3 (CN 94:voda). Na drvenim i asfaltnim površinama CN 94 se koristi nerazrijeđen u kombinaciji s tekućinama za podove. CN 94 nanosi se četkom u tankom i ravnomjernom sloju izbjegavajući stvaranje lokvica. Ovisno o uvjetima primjene radovi se mogu nastaviti izvoditi nakon 2 do 4 sata.

Nakon potpunog sušenja podloga mora biti otporna na grebanje, u suprotnom se mora nanijeti dodatni sloj predpremaza (nakon 24 sata). Nakon uporabe odmah očistite alate. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo razrjeđivačem.

## NAPOMENA

CN 94 koristite isključivo u suhim uvjetima i pri temperaturom zraka i podloge od +5°C do +35°C. Izbjegavajte propuh. Ovdje navedeni podaci dobiveni su na temperaturi od +23°C i relativnoj vlažnosti zraka od 50%. Ovisno o vremenskim uvjetima sušenje može biti brže ili sporije. Ne ispuštajte CN 94 u kanalizaciju. Ne miješajte ga s drugim aditivima.

## PREPORUKA

Navedene karakteristike proizvoda temelje se na praktičnom iskustvu i testiranoj primjeni. Uvjeti na terenu i uvjeti primjene mogu varirati od onih koji su ovdje navedeni pa je time pravilna i uspješna primjena naših proizvoda izvan našeg utjecaja. Ukoliko postoji razlog za nedoumicu, prije primjene testirajte proizvod kako bi se uvjerali da je pogodan za primjenu u danim uvjetima.

## SKLADIŠTENJE

Do 18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Proizvod zaštitite od smrzavanja.

## PAKIRANJE

Plastična boca od 1l

## TEHNIČKI PODACI

Sastav: neutralna, obojena disperzija na bazi sintetičkih smola

Gustoća: 1,02 kg/l

Boja: svijetlo plava

Temperatura izvođenja radova: +5°C do +35°C

Mogućnost hodanja: nakon 3 sata

Omjer miješanja: 1:3 (CN 94 : voda) ili nerazrijeđen

Vrijeme sušenja: 2 do 4 sata

Potrošnja: 30-120 g/m<sup>2</sup> ovisno o primjeni